

Makrovil PAC 243

◆ 羧基化丙烯酸酯乳液聚合物

应用领域:木材处理, 印刷油墨

- ◆ 纤维板涂料用连接料
- ◆ 木材上油墨用连接料

特点:

在纤维板上具有优异的附着力
很好的转移性
高再溶性

外观	:	白色乳液
固体含量* (DIN EN ISO 3251)	:	39-41%
粘度 20°C 时 (DIN 53019-1)	:	<100 mPa.s
pH 值* (DIN ISO 976)	:	2.0-4.0
最低成膜温度	:	0°C
酸值* (DIN ISO 2114)	:	130-150
离子性	:	阴离子型
冻融稳定性	:	不稳定

Makrovil PAC 243

中和:

50.0g	水
50.0g	Makrovil PAC 243
<u>3.5g</u>	25%氨水溶液
103.5g	

粘度:850 MPa s

我们建议 pH 值为 8.5。

本数据手册供您参考。