

# 技术资料



Mailing Address: Box 77 0855, Woodside, NY 11377  
Shipping Address: 58-20 Broadway, Woodside, NY 11377  
Tel: 718-672-8300 • Fax: 718-565-7447  
E-mail: [info@axelplastics.com](mailto:info@axelplastics.com)

## MOLD WIZ INT-338

**主要性能:** 一种直接与树脂结合的工艺助剂。改善树脂流动/填充, 改善其他树脂添加剂(增强剂、填料和颜料)的分散, 缩短循环时间, 降低成型机的温度和压力, 改善表面性能, 减少模具堆积。工艺助剂的有效添加不会对物理性能或二次操作(如装饰、印刷、粘合或电镀)产生任何不利影响。

**应用:** 适用于所有的聚烯烃。也适用于其他树脂, 如丙烯树脂和橡胶, 要求提高模塑件的润滑性或降低摩擦系数。

本配方中的每一种成分都已被我们的原材料供应商认证为直接获得美国食品及药物管理局食品接触批准。

**成分:** 专有复合混合物, 包括氟化基团和非氟化基团。

### 产品数据:

有效含量:	100%
固体:	100%
颜色:	白色
比重:	0.78@25°C
保质期:	至少一年
可提供物理形态:	粉末

### 应用说明:

**一般建议:** 为了获得最佳效果, 实验室测试或生产前试验应确定最佳添加量。一般有效的添加比例在1到10的范围内, 每1000树脂, 除去增强, 颜料和填料。部分大量的填料可能需要比规定的最大值更高添加比例。建议以千分之五(0.5%)开始评估。添加剂可以提高MFI。降低其它添加剂用量或降低工艺温度, 以提高树脂粘度, 消除螺杆滑移。

**混合:** 通过搅拌或使用添加剂分配器直接加到树脂中, 干燥混合均匀。也可以混合到树脂中制成母料。