

技术资料



Mailing Address: Box 77 0855, Woodside, NY 11377
Shipping Address: 58-20 Broadway, Woodside, NY 11377
Tel: 718-672-8300 • Fax: 718-565-7447
E-mail: info@axelplastics.com

MOLD WIZ INT-3952R

主要性能: 一种功能性的加工助剂，它直接 **应用:** PET。

与树脂结合，不需要外部脱模剂。FRP模具需要表面涂层来密封孔隙度并保持光泽。工艺助剂的有效添加不会对固化树脂产生任何不良影响。热塑性模塑件将是无应力的，热固性件可能提高了巴氏硬度。工艺助剂的复杂聚合物性质不会干扰二次操作，如装饰、丝网印刷、油漆、粘合或电镀。。

成分: 有机磷酸酯和甘油酯与润湿剂的专有协同混合。

产品数据:

有效含量:	100%
固体:	100%
颜色:	淡黄色
粘度:	2000-8000 cps @25°C
PH:	1.0-3.0
保质期:	至少一年

应用说明:

一般建议: 为了获得最佳效果，实验室测试或生产前试验应确定最佳添加量。一般有效的添加比例在1到10的范围内，每1000树脂，除去增强，颜料和填料。部分大量的填料可能需要比规定的最大值更高添加比例。建议以千分之五(0.5%)开始评估。添加剂可以提高MFI。降低其它添加剂用量或降低工艺温度，以提高树脂粘度，消除螺杆滑移。

混合: 通过搅拌或使用添加剂分配器直接加到树脂中，干燥混合均匀。也可以混合到树脂中制成母料。

All information given by us about our products is based upon our tests and experience. It is intended for use by persons having technical skill at their own discretion and risk, and we assume no liability in connection with their use.

(060404)